

检验报告编号

2017W1082



检测
2015000251Z



(2015)国认监认字(049)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

检 验 报 告

Test Report

产品名称 浸渍纸层压木质地板

委托单位 北京祺家国际贸易有限公司

检验类别 委托检验



国家人造板与木竹制品质量监督检验中心
National Center for Quality Supervision and Testing of Wood and Bamboo Products
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室
Chinese Academy of Forestry Testing Lab for Wood and Wood-based Panel


国家人造板与木竹制品质量监督检验中心

检 验 报 告


No. 2017W1082

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京祺家国际贸易有限公司		
生产/经营单位	德国KRONOTEX		
产品名称	浸渍纸层压木质地板	商 标	Rooms卢恩
规 格	1380mm×193mm×8mm	检验类别	委托检验
等 级	优等品商用级E ₀ 级	送 样 者	万林
产品型号/类型	—	到样日期	2017-05-31
样品数量	1380mm×193mm×8mm 3片	生产日期/批号	—
产品构成	—		
检验依据和 检验项目	GB/T 18102-2007: 含水率、密度、吸水厚度膨胀率、表面耐磨、甲醛释放量		
检验结论	该样品所检项目均达到标准规定要求。 检验单位（公章）： 签发日期：2017-06-15		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位和产品原始信息由委托单位提供； 2. 本报告仅对送检样品负责。		

批准： 

审核： 

编写： 

国家人造板与木竹制品质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2017W1082

共 2 页 第 2 页

委托单位	北京祺家国际贸易有限公司			
生产/经营单位	德国KRONOTEX			
检验项目	单位	标准规定值	检 验 结 果	判定结果
含水率	%	3.0~10.0	5.8	合格
密度	g/cm ³	≥0.85	0.91	合格
吸水厚度膨胀率	%	≤18	11.2	合格
表面耐磨	转	商用级: ≥9000	9500, 表面装饰层未出现破损点	合格
甲醛释放量	mg/L	E ₀ 级: ≤0.5	0.3	合格
(以下空白)				
备 注	—			

编写:

审核:

批准:

