Technisches Merkblatt

SCHÖNER WOHNEN FARBE

Trockenbauweiss

weiß – matt – für innen
Grundierung und Wandfarbe in einem
hochdeckend – direkt auf Gipskarton
Deckvermögen Klasse 1 bei 7m²/Liter nach EN 13300
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach EN 13300

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Lösemittel- und weichmacherfreie, atmungsaktive und strapazierfähige Spezialfarbe für den Einsatz direkt auf Gipskarton und Gipsbauplatten.
Sie sparen sich einen Arbeitsgang, da eine zusätzliche Grundierung nicht notwendig ist. Die leichte Verarbeitung und das hohe Deckvermögen sorgen zudem für ein optimales Ergebnis. Durch das hohe Deckvermögen reicht in den meisten Fällen ein unverdünnter Anstrich für ein deckendes Ergebnis. Auf neuen Gipskarton- oder Gipsbauplatten erreichen Sie mit dem zweiten Anstrich ein optimales Ergebnis.

Farbton
Weiß.

GISCODE
BSW40

Dichte
Ca. 1,5 – 1,55 g/cm^3

EN 13300	
Deckvermögen (bei einer Reichweite von 7 m²/Liter)	Klasse 1
Nassabriebbeständigkeit (entspricht waschbeständig nach DIN 53 778)	Klasse 2
max. Korngröße	fein
Glanzgrad	matt

Inhaltsstoffe
Kaliwasserglas, Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser und Additive.

2. Verarbeitung

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)	
Düse:	0,53 - 0,63 mm
Spritzwinkel:	40° - 80°
Druck:	150 bar
Verdünnung:	ca. 5 - 10 %

Verarbeitungstechniken
Rollen, streichen, airless spritzen.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 130–170 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen
Bis max. 10 % mit Wasser.

Abtönen/Mischen
Mit SCHÖNER WOHNEN Mineral Vollton- & Abtönfarbe.

Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch stets gut aufrühren.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)
Nach ca. 6 Stunden können die renovierten Räume wieder genutzt bzw. die Wände nochmals überstrichen werden. Bei

niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbehandlung
Mineralische Neuputze (z. B. Kalkzementputze) vor dem Anstrich mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähig Altanstriche bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Gipskartonplatten, die längere Zeit ohne Beschichtung UV-Bestrahlung durch Sonnenlicht ausgesetzt waren, sollten vor der Beschichtung gegen Gelbverfärbung mit einem Sperrgrund beschichtet werden.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz, Wandbeläge (z.B. Raufaser, Prägetapeten)	-	bei großem Farbtonkontrast 1x Trockenbauweiss, bis max. 10% verdünnt	1x Trockenbauweiss
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, leicht sandende Putze			

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport
Angebrochene Eimer dicht verschließen. Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit: Siehe Gebindeaufdruck
ADR/RID: Kein Gefahrgut. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von SCHÖNER WOHNEN Trockenbauweiss sind die folgenden Schutzmaßnahmen einzuhalten: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.
Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer 00800 35834400 (kostenlos) zur Verfügung.

Stand: April 2017